

Finalit Nr. 21S

Porenfüller

- Porenfüller und Haftbrücke vor Imprägnierung
- Vorbehandlung gegen Umwelteinflüsse und bei Fußbodenheizung sowie vor Verlegung/Verfugung
- Sandsteinverfestiger, Verfugungshilfe, Fugensanierung
- Enthält kein Wachs, Silikon oder Acrylat!
- Fungizid, UV-, salz- und streusalzbeständig, polierfähig
- geprüft durch die MA 39 Versuchs- und Forschungsanstalt der Stadt Wien

- Verdünubar bis 1:3 mit Wasser - **NIE PUR ANWENDEN!**
- 1L reicht für bis zu 50 m², je nach Verdünnung und Saugfähigkeit des Untergrundes
- pH-Wert: 8 (leicht basisch)



1) Das Produkt – Finalit Nr. 21S Porenfüller



a) Materialien

Marmor, Granit, Feinsteinzeug, Keramik, Cotto, Ziegel, Klinker, Solnhofener, Kalkstein, Sandstein, Naturstein generell, Aggloterrazzo, Terrazzo, Betonstein, Waschbeton, Putz. Auch für lösungsmittlempfindliche Flächen geeignet!

b) Eigenschaften

- Ausfughilfe (saubere Arbeit, kürzere Arbeitszeit), keine Verfugungsrückstände
- Keine Fugenrandverfärbungen!
- Keine Kristallwasserbildung (dunkle Flecken mit ‚nasser Optik‘)
- Basisschutz
- Kein Eindringen von Feuchtigkeit, Schmutz, keine Verfleckung
- Goretex-Effekt - atmungsaktiv: Feuchtigkeit im Stein kann entweichen, von außen aber nicht eindringen. Auch für lösungsmittlempfindliche Flächen geeignet!
- Leicht rutschhemmend
- Keine Schüsselungen, keine Verwindungen! Wenn speziell grüne und großformatige, dünne Materialien bei der Verlegung einseitig befeuchtet werden, kann es zu diesen kommen – nicht aber, wenn mit Finalit Nr. 21S Porenfüller allseitig vorbehandelt wird.
- Erleichterung der Reinigung bei stark saugenden und offenporigen Materialien wie zB Cotto, Ziegel, Sandstein
- Schutz für Nachfolgearbeiten gegen Beschädigung – Maler, Tischler usw. erspart aber nicht das Abdecken!!!
- Wichtig bei Versuchen: Durchtrocknungszeit ca. 12 Stunden

VOR BEGINN DER ARBEITEN

- Beschädigungen, die durch das tägliche Reinigen und Benützen der Räumlichkeiten entstanden sind, bei der Tür beginnend, dem Uhrzeigersinn verlaufend, fotografieren.
- Holzanschlüsse am Boden (zB Türstöcke) müssen mit transparentem Silikon silikoniert werden, da es ansonsten zu Beschädigungen durch Wasser bzw. Reinigungsmittel kommen kann. Sorgfältig mit speziellen säurebeständigen Kunststoff-Klebebändern, die keine Kleberrückstände verursachen, abdecken!
- Vorhandene Beschichtungen müssen vor der Problemlösung (Fleckentfernung) mit Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger oder mit einer Mischung aus Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger, Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger und Nr. 39 Compact (1:1:1 gemischt) zur Gänze entfernt werden, ansonsten können die Reiniger nicht wirken!! Wenn nicht mit freiem Auge ersichtlich (oft nahezu transparent): Test mit a) Klinge durchführen (‚schaben‘) oder b) Wasser hinschütten: Gibt es einen ‚Perl-Effekt‘, dann ist die Fläche beschichtet.
- Fußbodenheizung ausschalten.

c) Anwendung

- Die Objekttemperatur muss über +10°C liegen!
- Die zu bearbeitende Fläche muss sauber sein!
- Bei stark saugenden Materialien vor der Imprägnierung Finalit Nr. 21S Porenfüller 2mal auftragen. Anschließend Finalit Nr. 20 Heiß-Imprägnierung 2mal auftragen.

Grundsätzlich: der Verbrauch ist beim 1. Auftragen höher als beim 2. bzw. den darauf folgenden Behandlungen. Erfahrungsgemäß kann man beim 2. Auftragen die doppelte Fläche mit derselben Menge bearbeiten.

Beispiel (Annahme: 1. Auftrags-Vorgang): normal/weniger saugende Materialien, poliert/geschliffen/gebürstet, zB

- 1l – einseitig aufgetragen – reicht für ca. 50 m²
- 1l – allseitig aufgetragen – reicht für ca. 25 m²

Beispiel: stark saugende Materialien, saugende Materialien, poliert/geschliffen/gebürstet, zB Granit, Quarzit, Sandstein, Kalkstein:

- 1l – einseitig aufgetragen – reicht für ca. 20 m²
- 1l – allseitig aufgetragen – reicht für ca. 10 m²

Beispiel: Grobporiger, polnischer Sandstein: hier muss Finalit Nr. 21S Porenfüller 2mal (1:1 verdünnt) aufgetragen werden, danach 2mal Finalit Nr. 20 Heiß-Imprägnierung.

VORTEILE ALLSEITIGER BEHANDLUNG VOR VERLEGUNG

Fassaden-/Bodenplatten

Werden diese in der Werkstätte oder am Bau vor dem Verlegen – rundherum, auch die Kanten, durch Tauchen, Besprühen oder mit Malerbürste vorimprägniert, können nachstehende Probleme vermieden werden und man hat eine ausgezeichnete Haftbrücke bzw. Verfugungshilfe. Man wird keinerlei Farbpigmente in den Poren finden. Die Fugenmassen haben in 90% der Fälle eine andere Farbe als das zu verfugende Material.



- Mit dem jeweils entsprechenden Finalit Reiniger vorreinigen.
- Mit Wasser gründlich nachwaschen.
- Finalit Nr. 21S durch spritzen, rollen oder streichen auf den sauberen Untergrund auftragen.
- Kann auf die feuchte Fläche aufgetragen werden.
- Austrocknungszeit ca. 1 Stunde. Durchtrocknungszeit bis zu 24 Stunden.
- Eine anschließende Imprägnierung wird empfohlen.

Anwendung bei speziellen Materialien:

- Speziell bei polierten/geschliffenen/gebürsteten Materialien sofort nach dem Auftragen mit einem Frotteetuch nachwischen um die Überschüsse zu entfernen und eine Schlierenbildung zu verhindern.
- Alternative bei Großflächen: Einscheibenmaschine, weißes Pad und darunter ein Frotteetuch.
- Austrocknungszeit 10 – 60 min.
- Durchtrocknungszeit 24 Stunden.
- Achtung! Erst danach kann getestet werden, ob ein eventuelles Muster den Anforderungen entspricht.
- Bei Schlierenbildung (es wurde zuviel aufgetragen) Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger oder Finalit Nr. 39 Compact anwenden oder mit Quarzsand, je nach Porigkeit des Materials 0,1-0,5 mm, 0,1-1,0 mm oder 0,1-2,0 mm mit Einscheibenmaschine und Schleifbürste und Wasser-Zugabe abreiben.

Mit weißem Kunststoffpad und High-Speed-Maschine oder mit weißem Kunststoffpad auf Seidenglanz oder Glanz aufpolierbar.

2) Profi Tipps zu Finalit Nr. 21S Porenfüller



a) Finalit Nr. 21S Porenfüller ohne Glanz

Finalit Nr. 21S Porenfüller ist polierfähig. Wenn kein Glanz gewünscht ist, mit Einscheibenmaschine und braunem Pad trocken durch Abreiben den Seidenglanz bzw. Glanz entfernen.

b) Finalit Nr. 21S Porenfüller und Rutschhemmung

Rutschhemmung R9: auf lösungsmittelpfindlichen Flächen kann man mit Finalit Nr. 21S Porenfüller mit Pulverzusatz (als Sonderbestellung erhältlich) R9 erzielen.

c) Fugensanierung - Sanierung von verschmutzten und zum Teil offenen Fugen mit Rissen

- Die Fugen auskratzen oder mit Diamantblatt aufschneiden und reinigen mit Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger.
- Mit starkem Wasserauger absaugen.
- Finalit Nr. 21S Porenfüller über die gesamte Fläche auftragen und nachwischen.
- Das Fugmaterial 1:4 mischen, (1 Teil Zement: 4 Teile Quarzsand 0,1-2,0 mm) oder Fertigfuge verwenden. Zu einen 10 Liter Eimer Fugmaterial, 1 Liter Finalit Nr. 21S Porenfüller, 1:1 verdünnt (=2 Liter), dazumischen.
- Die gesamten Platten einschlänmen.
- Abwaschen mit Schwamm Brett.
- Aushärten lassen.
- Imprägnieren mit Finalit Nr. 21S Porenfüller 1-2mal je nach Saugfähigkeit des Steins.

d) Sandstein-Verfestigung

Durch mehrmaliges Besprühen oder Bestreichen von verwittertem Sandstein im Außenbereich kann durch 2maliges Auftragen von Finalit Nr. 21S Porenfüller der Sandstein innerhalb von 2-5 Tagen ausgehärtet werden.

e) Sandstein- und Gussterrazzo-Inkrustierung

zB Ausbesserung von Rissen, Beschädigungen, Renovierung alter Stufen

- Vorgehensweise wie zuvor unter c) Fugensanierung, Punkt 1 bis 8 beschrieben.
- Die inkrustierten Stellen sind innerhalb von 2-5 Tagen hart und können geschliffen oder gestockt werden.

f) Aushärtung von Kalkterrazzo oder Kalkputz

Bei Kalkterrazzo oder Kalkputz kann durch Beimengen von bis zu 5% Finalit Nr. 21S Porenfüller zur Kalkterrazzo-Masse eine bessere Aushärtung, Biegezugfestigkeit und Verbesserung des Abriebs erreicht werden. Eigenversuche notwendig!

Zur verbesserten Aushärtung sollte die Oberfläche des (feuchten) Kalkterrazzo vor dem Schleifen auf Korn Nr. 60 und 220, evtl. auch 400 (mittels Diamant-Turtles und einer leichten Einscheibenmaschine = unter 40 kg) 2mal mit Finalit Nr. 21S Porenfüller vorimprägniert werden.

g) Verwendung bei chinesischen Graniten

Besonders geeignet für die Vorbehandlung für chinesische Granite, Basalte bzw. alle Materialien vor der Verlegung um eine Wasseraufnahme und in der Folge spätere Ausblühungen / Fleckenbildung zu vermeiden. Rundherum bestreichen. Leichte Entfernung von etwaigen Rückständen des Fugmaterials.

3) Spezifikation

Aussehen	Flüssig, weisslich
pH-Wert	8
Verpackung	0,25l, 1l, 5l, 25l Kunststoffgebinde
Lagerung	Vor Frost schützen. Empfohlene Aufbrauchsfrist: 1 Jahr ab Öffnen des Produkts im Originalgebinde.

4) Sicherheitsbestimmungen

Hände nach der Arbeit reinigen. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Schutzhandschuhe und Augenschutz verwenden. ACHTUNG ÄTZEND!

5) Anmerkung

Die Angaben unserer Produktinformationen beruhen auf sorgfältigen Laboruntersuchungen und umfassenden Praxiserfahrungen. Sie sind unverbindliche Hinweise. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen entspricht. Unsere Firma übernimmt weiters keine Gewähr für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des genannten Produktes resultieren.