

Natursteinpflaster-Vorbehandlung

PCI Pavifix® V

zum Oberflächenschutz beim Verfugen

PCI[®]
Für Bau-Profis

Produktinformation **259**

Anwendungsbereiche

- Für innen und außen.
- Für Natursteinpflaster und Natursteinplatten.
- Vor der Verfugung mit PCI Pavifix CEM, PCI Pavifix PU und PCI Pavifix 1K.



Das Aufbringen von PCI Pavifix V vor dem Verfugen erleichtert das anschließende Entfernen von Rückständen auf der Steinoberfläche und erhält die natürliche Optik des Natursteins.

Produkteigenschaften

- **Filmbildend**, schützt die Steinoberfläche.
- **Erleichtert die Reinigung** der Steinoberfläche nach der Verfugung.
- **Mit Wasser entfernbar**, keine dauerhafte Veränderung der Steinoberfläche.



Daten zur Verarbeitung/ Technische Daten

Materialtechnologische Daten

Materialbasis	Stärkeether-Lösung
Komponenten	1-komponentig
Konsistenz	flüssig
Farbe	farblos
Dichte	0,96 g/cm ³
Kennzeichnung Bindemittel nach – Gefahrgutverordnung Straße (GGVS) – Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)	Kl. 3, VPG III, UN 1170 Ethanol, Lösung entzündlich

Weitergehende Informationen: siehe Abschnitt Sicherheitshinweise.

Lagerungsfähigkeit	mind. 18 Monate; trocken, nicht dauerhaft über + 30 °C lagern.
Lieferform	5-kg-Gebinde Art.-Nr./EAN-Prüfz. 6210/4

Anwendungstechnische Daten

Verbrauch (je nach Saugfähigkeit des Steins)	ca. 100 – 150 g/m ²
Ergiebigkeit - 5 kg-Gebinde	ca. 30 – 50 m ²
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 30 °C
Nachfolgende Arbeiten: - Verfugen der Flächen nach - Reinigen der verfugten Flächen	ca. 1 – 2 Stunden* nach Erhärtung des Fugenmaterials

* Bei +23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern diese Zeiten.

Untergrundvorbehandlung Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, tragfähig und frei von Öl, Fett und sonstigen haftungsstörenden Schichten sein.

Verarbeitung

1 PCI Pavifix V gründlich aufschütteln und in ein geeignetes, sauberes Verarbeitungsgefäß umfüllen. Kurzflorige Velour-Walze in PCI Pavifix V eintauchen, überschüssiges Material mittels Abstreifgitter entfernen und PCI Pavifix V deckend auf den Steinuntergrund aufrollen. Nach dem Trocknen der Vorbehandlung kann mit der Verlegung der Fläche begonnen werden.

2 Reinigung
2.1 Flächen, die mit PCI Pavifix CEM verfugt wurden.

Verunreinigungen nach Erhärtung des Fugenmaterials mit einem Hochdruckreiniger entfernen.

2.2 Flächen, die mit PCI Pavifix 1K bzw. PCI Pavifix PU verfugt wurden.

Verunreinigungen nach Erhärtung des Fugenmaterials mit einem Hochdruckreiniger entfernen. Bei hartnäckigen Rückständen empfehlen wir den Einsatz eines Dampfstrahlgeräts.



Vor dem Auftrag überschüssiges Material an einem Abstreifgitter entfernen...



... anschließend PCI Pavifix V deckend auf die Steinoberfläche auftragen.

Bitte beachten Sie

- Lagerfähigkeit: mind. 18 Monate, trocken, nicht dauerhaft über +30 °C lagern.
- Drucksprühgeräte eignen sich nicht zum Aufbringen von PCI Pavifix V auf die Steinoberflächen.

Sicherheitshinweise

PCI Pavifix V ist entzündlich. Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder diese Produktinformation vorzeigen.

Weitere Informationen können dem PCI-Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Architekten- und Planer-Service

Bitte PCI-Fachberater zur Objektberatung heranziehen. Weitere Unterlagen bitte bei den Technischen PCI-Beratungszentralen in Augsburg, Hamm und in Österreich anfordern.

Entsorgung von entleerten PCI-Verkaufsverpackungen


Restlos entleerte PCI-Verkaufsverpackungen können entsprechend dem aufgedruckten Symbol auf der Verpackung bei DSD, KBS oder Interseroh entsorgt werden. Sortier- und Erfassungskriterien sowie aktuelle Adressen **Ihrer regionalen Entsorgungspartner** erhalten Sie unter der **Fax-Nr. (08 21) 59 01-420**.

Weitere Informationen zur Entsorgung können Sie den Sicherheits- und Umwelthinweisen der Preisliste entnehmen.

PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11
86159 Augsburg
Postfach 10 22 47
86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372
www.pci-augsburg.de

**PCI Augsburg GmbH
Niederlassung Österreich**
IZ-NÖ-Süd Straße 7
Objekt 58 C 7
2355 Wr. Neudorf
Tel. +43 (22 36) 6 58 30
Fax +43 (22 36) 6 58 22
www.pci-austria.at

PCI Bauprodukte AG
Vulkanstr. 110, 8048 Zürich
Tel. +41 (58) 9 58 21 21
Fax +41 (58) 9 58 31 22
www.pci.ch

Telefonischer PCI-Beratungsservice
 für anwendungstechnische
Fragen: (01 80) 5 217 217
(automatische Verbindung mit der
nächstgelegenen Beratungszentrale
zum Tarif von € 0,06 je angefangene
30 Sekunden).

oder direkt per Fax:

PCI Augsburg GmbH
Fax +49 (8 21) 59 01-419

**PCI Augsburg GmbH
Werk Hamm**
Fax +49 (23 88) 3 49-252

**PCI Augsburg GmbH
Werk Wittenberg**
Fax +49 (34 91) 6 58-263

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Produktinformationen können wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien geben. Diese entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Für Anwendungsfälle, die in der Produktinformation unter „Anwendungsbereiche“ nicht ausdrücklich genannt sind, ist der Verarbeiter verpflichtet, die technische Beratung der PCI einzuholen. Verwendet der Verarbeiter das Produkt außerhalb des Anwendungsbereichs der Produktinformation, ohne vorher die Beratung der PCI einzuholen, haftet er für evtl. resultierende Schäden. Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet; etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.

PCI[®]
Für Bau-Profis



Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig.
Ausgabe Oktober 2008

Ein Unternehmen von

BASF
The Chemical Company